

FICHA APLICACIÓN
ADHESIVO DE UNION

DESCRIPCIÓN

Adhesivo tixotrópico especialmente formulada (en forma de gel) para unión de juntas entre revestimientos prefabricados de aislamiento térmico exteriores, cornisas, composiciones decorativas y trabajos de reparación. Producido con avanzada tecnología para garantizar una unión perfecta y duradera de las juntas.

APLICACIÓN

Instrucciones de uso	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar adhesivo en capa fina, usando una pistola de mano y extendiéndolo en capa dentada con un espesor de 2- 3 mm, espátula, cepillo o rodillo. • Unir ejerciendo presión durante 30 minutos o sujeto durante 4 horas. • Tiempo de presión (+25°C): 6-8 horas. Tiempo de apertura: 20-25 minutos.
Rendimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Juntas de revestimientos: 10 m²/cartucho (para 50*500*2000mm) • Juntas de cornisa: 40 ml/cartucho (para 50*500*2000 mm)
Protección	<ul style="list-style-type: none"> • El producto presenta ligera resistencia a los rayos UV . Se recomienda tras el curado final del producto que sea recubierto con producto protector de rayos UV.
Manchas / Residuo	<ul style="list-style-type: none"> • Retirar las manchas inmediatamente. El residuo seco únicamente puede retirarse mecánicamente.
Resistencia del producto tras el curado	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia a la temperatura: -40°C a +125°C • Resistencia a los agentes químicos: Buena. • Aplicación de pintura: Buena.
Tiempos de curado	<ul style="list-style-type: none"> • El producto se cura mediante exposición al aire y a la temperatura exterior. • El tiempo de manejabilidad es de 20-25 minutos a 25° C. • Tiempo de secado/curado: Aproximadamente 24h a 25°C. • El tiempo de curado depende de la variación de superficie, la cantidad de producto usado, nivel de humedad y temperatura ambiente.
EU STANDAR	<ul style="list-style-type: none"> • Cumple con el estándar EN 204, clase D4: Exposición exterior al clima con protección adecuada a la superficie de recubrimiento. Resistencia interior a la exposición al agua o a condensaciones.
Caducidad	<ul style="list-style-type: none"> • 12 meses después de la fecha de fabricación. Disminución de vida útil una vez abierto. • Almacenar en lugar cerrado y seco con temperaturas entre +5°C y +25 °C
Instrucciones de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Retirar partículas de polvo. Aplicar el adhesivo cubriendo el 80% de la junta y unir posteriormente. • Después de la unión de las molduras, retirar el exceso de adhesivo con la espátula. • Después del secado (min. 24h) proceder al lijado con lijadora o con pulidora las desigualdades en las uniones • Cubrir el adhesivo rejuntando con una capa fina de mortero acrílico y proceder al pintado